國 際 電 木 板 企 業 有 限 公 司

NATIONAL INSULATION MATERIAL CO., LTD.

33378 桃園市龜山區頂湖二街 79 號(林口工四工業區)

TEL：(03)3962578 • (03)3961066 FAX：(03)3962579 • (03)3961063

優力膠(PU)彈性體物性表

類型	PUE-425P(PPG)
NOC 含量 (與硬度有關)	4.3
黏度 Cps/25℃	15000
MOCA 用量	12.5
可操作時間(min) Pot Lift	10
硬度 Shor A	90
抗拉強度 Kg/cm^2	250
延伸率 %	600
撕裂強度 Kg/cm	70
反撥彈性 %	45
耐溫	70~80 度

National Insulation Material Co., Ltd.

聲明 / Statement:

上述數據資料為現有訊息，表示個別測量的平均數據，代表國際電木板®的產品及現有可取得之各項特性。
國際電木板®不提供任何有關某特定用途的確定性質或適用性的法律保證責任。

The information mentioned the above are approximate figures based on our experience & knowledge.
They are as NATIONAL INSULATION MATERIAL ® products and possible application.
NATIONAL INSULATION MATERIAL ® will not provide any legally binding guarantee of certain properties, or any suitability.